

SCG

အုတ်စီ အချောကိုင် ဘိလပ်မြေ

မြေပြုလုပ်အသုံး

CONFORMED TO ASTM C1157
(FOR BRICKLAYING AND PLASTERING)



SCG

MASONRY CEMENT

NET WEIGHT
50 kg



အုတ်စီခြင်းနှင့် အချောကိုင်ခြင်းအတွက်
စွဲကပ်အား အထူးကောင်းမွန်သည့် နည်းပညာအသစ်



ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Leaded Brand Association မှ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆုတံဆိပ် ရရှိထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်

ပစ္စည်းမိတ်ဆက်

- SCG Masonry ဘိလပ်မြေသည် အုတ်စီခြင်းနှင့် အချောကိုင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
- SCG Masonry ဘိလပ်မြေသည် ASTM C1157-03 Standard နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
- အိတ်ခွံသည် ရာသီဥတုဒဏ်အမျိုးမျိုးခံနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဘိလပ်မြေများ စိုထိုင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုမိုကြာရှည်စွာ သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
- ဘိလပ်မြေအိတ် တစ်အိတ်အလေးချိန်မှာ 50 kg ဖြစ်သည်။

တစ်ကျင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏ		SCG ဘိလပ်မြေ 	သဲ 	ရေ 
For Plastering 1 : 4 : 1	0.5" Thickness 1.5 bags			
For Brick Laying 1 : 4 : 1	4.5" Thickness 3 bags 9" Thickness 6 bags			

MASONRY CEMENT

Specifications	ASTM C1157-03 Spec.			SCG Cement Spec.			Test Result		
Physical Test									
Blaine Fineness (cm ² /g)				min	4000		5405		
Soundness : Autoclave Expansion (%)	max 0.8			max	0.6		0.04		
Time of setting (Vicat test)									
- Initial set (min)	min 45			min	45		90		
- Final set (min)	max 420			max	420		165		
Air Content of mortar (%)	-			max	12		8.9		
False set									
- Final penetration (%)	min 50.0			min	50.0		77		
Mortar bar Expansion 14 d (%)	max 0.02			max	0.02		0.01		
Compressive strength	MPa	psi	kg/cm ²	MPa	psi	kg/cm ²	MPa	psi	kg/cm ²
3 Days	10	142	102	10	142	102	16	223	160
7 Days	17	241	173	17	241	173	19	272	195
28 Days	-	-	-	-	-	-	25	355	255

အထူးအားသာချက်များ

အချောကိုင်ခြင်း

- မျှင်းတံဆွဲရာတွင် လွယ်ကူခြင်း
- မဆလာပေါက်ရ လွယ်ကူခြင်း
- သင့်တင့်မျှတသော ခြောက်သွေ့ချိန်ရှိခြင်း
- မျက်နှာပြင်အချောကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူခြင်း
- အလွန်ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်ရရှိခြင်း

အုတ်စီခြင်း

- မဆလာခင်းရလွယ်ကူခြင်း
- အုတ်စီရလွယ်ကူခြင်း
- ဆွဲကပ်အားကောင်းမွန်ခြင်း

